

## Ficha técnica

### Evguard® Mpe

Especial de alto rendimiento: multicapa de poliéster para impactos y vidrio de seguridad laminado.

#### ↓ ● Estabilidad

Bola prueba	De EN 356	44.2. MPE (200)	P2 A
Blackwater	Es 201-94 (misil grande) Es 203-94 @ ± 120 PSF	55.4. MPE (800)	Aprobado Aprobado
Americano Instituto Nacional de normalización	Ansi Z		Aprobado
Reducción de sonido	De EN ISO 10140-	44.2. MPE	37

#### 🌡️ Procesamiento

Temperatura mínima	105 ° c (220)
Máximo Temperatura	140 ° c (284)
Producción	Vacío Laminación

#### ● Dimensiones & Embalaje

Grueso	0,2 mm 0,4 mm 0,6 mm
Ancho	1.250
Hoja longitud máx.	1.400
Carrete	0,2 Mm-480 m 0,4 Mm-240 m 0,6 Mm-120 m
Núcleo	76 base de cartón mm
Empaquetado de carretes	En un palet
Empaquetado de hojas	1 (aprox. 500 kg) por palet

\* CasaGuardia® MPE está disponible en

**Ev guard®** es un termo fraguado, acetato del Etileno-vinilo para ser intercalado en la fabricación de vidrio laminado de seguridad. La Estabilidad y resistencia de la laminación se va a ver incrementada significativamente con la utilización de nuestro MPE

## ↔ **Propiedades**

Composición	PET formulación especial
Vidrio punto de transición	~ 110
Color	Incoloro, transparente
Densidad	≈ 1,2
Contracción	≤ el 5% (140 ° c @ 10 minutos, dependiendo del espesor)



## **Almacenamiento**

Temperatura	< 30 ° c (85
Humedad	< 80%
Mantenimiento y caducidad	Uso por 12 meses después de la fecha de la producción Los rollos y pilas abiertos tienen que estar protegidos de la luz solar directa y Polvo.



**Folienwerk Wolfen GmbH** T + 49 (0) 3494  
Güārdianstraße F + 49 (0) 3494 6979  
06766 Bitterfeld-Wolfen Info@folienwerk-  
Alemaniā www.Folienwerk-



[www.evguard.net](http://www.evguard.net)

### **Renuncia**

Nuestra información sobre nuestros productos y procesos se basa en la investigación extensiva y nuestra experiencia considerable en el campo de aplicado Ingeniería. Que Proporcionar Este Información Que Para Lla Mejor De Nuestro Conocimiento Es Correcto Oral Y En Escritura. En Haciendo Así que hacemos No Asumir Cualquier Responsabilidad Otros Que Lla Responsabilidad Acuerdo Sobre En Lla Respectivos Individuales Contrato Y Que Reserva Lla Correcto Para hacer técnico Modificaciones En Lla Curso De Nuestro Producto Desarrollo. Sin embargo Este se No Liberación Usuario De Su Obligación Para Verificar la idoneidad De Nuestro Productos Y Procesos Para Su Propio Uso. Del comprador Especificaciones De Destinado Uso se Sólo Ser Vinculante Si Que En la hora de la conclusión del contrato, ha confirmado por escrito que las mercancías entregadas son convenientes para el uso previsto por el comprador. Esto también se aplicará a la protección de los derechos de propiedad industrial de terceros y a las solicitudes y Procesos.